



0499

AB07

NATURAL BOND DE
Адгезив стоматологический

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**Состав:**

NATURAL BOND DE содержит: ПМГДМ, ГЕМА, ПХФА, Камфорхинон, 4-ЕДАМБ и Бутил-гидрокситолуэн.

NATURAL BOND DE содержит светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для эмали и дентина, а также катализатор, используемый для двойного отверждения.

NATURAL BOND DE разработан как адгезив для пломбирования различных полостей, а также при проведении прямых и непрямых реставраций. Может сочетаться с любыми стоматологическими реставрационными материалами: различные кондиционеры для дентина и эмали, фотополимеризуемые композиты, стеклоиономерные цементы.

Показания к применению:

NATURAL BOND DE предназначен для сцепления любых реставрационных материалов к эмали и дентину при прямых и непрямых реставрациях.

Для прямых реставраций с помощью композитов и светополимеризуемых компомеров.

Используется как адгезивная система при реставрации керамических конструкций, изготовлении прямых и непрямых виниров, при фиксации вкладок и коронок.

Форма выпуска:

Коробка с 1 флаконом (4 мл) **NATURAL BOND DE**

Условия хранения: **NATURAL BOND DE** следует хранить вдали от источников сильного тепла (избегать температуры выше 40°C), избегайте перегрева продукта. Для лучшей сохранности храните продукт в холодильнике. После использования плотно закрывайте флаконы и храните в сухом месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. При соблюдении этих условий продукт может использоваться в течение 2 лет с даты выработки. Не использовать продукт после окончания срока годности.

Инструкции по применению:

Во время процедуры рекомендуется использовать перчатки.

Внимание. При лечении следует использовать надежную изоляцию (раббердам), а так же проводить мероприятия по защите пульпы.

1. Изолируйте, очистите и отпрепарируйте зуб под реставрацию.
2. Протравите дентин или эмаль 10 – 15 секунд используя **ALPHA ETCH**.
3. Промойте струей воды.
4. Удалите избыток воды, избегая дегидратации дентина. Дентин должен выглядеть влажным (блестящим), однако, не должно образовываться капель, которые должны удаляться с помощью щетки или абсорбирующей бумаги. Избегайте попадания слюны.
5. Поместите 2 капли **NATURAL BOND DE** в углубление для смешивания. Наложите первый слой, слегка обработайте струей воздуха в течение 5 – 10 секунд для удаления растворителя и затем наложите 2 слой. Избегайте истончения слоев, которое может быть вызвано избыточным давлением воздушной струи.
6. Фотополимеризуйте в течение 20 секунд. Поверхность должна быть блестящей, если нет, повторите процедуру.
7. Поместите композит и фотополимеризуйте как рекомендовано, или поместите самоотверждаемый композит и дайте ему затвердеть.

Меры предосторожности:

Не используйте **NATURAL BOND DE** у пациентов имеющих случаи аллергических реакций на компоненты, содержащие акрилат. В случае возникновения аллергической реакции Вы должны немедленно

прекратить использование продукта и порекомендовать пациенту обратиться к врачу-аллергологу. Избегать контакта с мягкими тканями или кожей. В случае контакта, немедленно удалить материал смоченной водой гидрофильной ватой и тщательно промыть водой. Избегать попадания в глаза; при случайном попадании немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Данный продукт должен использоваться только стоматологами и в целях, описанных в инструкции по применению.

Производитель:

DFL Indústria e Comércio S.A.

Estrada do Guerenguk, 2059 –

Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия

CEP: 22713-002

CNPJ:33.112.665/0001-46

Ответственный фармацевт:

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

www.dfl.com.br

Сделано в Бразилии

Телефон в России 8 800 200 17 70